

PAPIERFABRIK NETTEMÜHLE GmbH & Co. KG

56727 Mayen

Papierfabrik Nettemühle GmbH & Co. KG, Postfach 1654, 56706 Mayen

Bäko Zentrale Süddeutschland

Technisches Datenblatt Seide „Cellulose“ ca. 35g/m² Ihre Art.-Nr. 600442, 600445 und 600594

		ISO	
Flächengewicht	g/m ²	536	34
Bruchwiderstand	N/15mm	1924-2	30
breitbezogene Bruchkraft	KN/m	1924-2	2,0
Reißlänge	m	1924-2	5500
Berstfestigkeit	KPa	2758	90
Weisse Tappi		2470	88
Aschegehalt	%	2144	10
Wasseraufnahme-Cobb60	g/m ²	535	25(+/-5)

Rohstoffbasis: 20-25% Frischfaser und 75-80% recycelte Faser

Papierfabrik Nettemühle
GmbH & Co. KG
Tel. 02651 75886 - 0
Nikolaus-Otto-Straße 8
56727 Mayen
Postfach 1654
56706 Mayen

lsigalona

Papierfabrik Nettemühle GmbH&Co.KG
56727 Mayen Nikolaus-otto-Straße 8
Telefon 02651 9886-0
Telefax 02651 988624
www.nettemuehle.net
info@nettemuehle.net

Steuer-Nr. 29/200/0916/0
HRA 20336 Amtsgericht Koblenz
Bankverbindung
KSK Mayen, Kto. MALADE51MYN
DE67 57650010 00000 20685

Komplementär :
Manfred Sax GmbH, Mayen
HRB 20780 Amtsgericht Koblenz
Geschäftsführer: Manfred Sax
Gerichtsstand u. erfüllungsort: 56727 Mayen