

PRODUKT-SPEZIFIKATION

Pergament Ersatz 50g/qm

<u>Prüfparameter:</u>	<u>Einheit:</u>	<u>Norm:</u>		<u>Soll-Wert</u>	<u>Min.</u>	<u>Max.</u>
Flächengewicht	g/m ²	DIN ISO 536		50	48	51
Dicke	µm	DIN EN 20534		60	56	64
Wassergehalt, absolut	%	ISO 287		6,0	5,5	6,5
Glätte, Bekk	sek	ISO 5627	OS SS	20 20	15 15	30 30
Bruchlast	N/15mm	DIN EN ISO 1924-2	I q		65 35	
Weisse -R457-	%	DIN 53145			85	